CERÂMICAS EM PISOS, PAREDES E FACHADAS

TIPO AC II ARGAMASSA COLANTE PARA USO EXTERNO E INTERNO

DADOS TÉCNICOS		LIBERAÇÃO PARA O TRÁFEGO	
Aderência em 28 dias		Operário c/ cuidado	Após 72 horas
Cura normal	0,5 MPa	Tráfego normal	Após 14 dias
Cura submersa	0,5 MPa	Cura final	Após 28 dias
Cura em estufa	0,5 Mpa	*Ensaio de acordo com a NBR 14081/2012, podendo variar em função das condições climáticas e de aplicação.	
Tempo em aberto	15 minutos		
Deslizamento	0.7 mm Máy		



COMPOSIÇÃO

• Cimento portland composto, carga mineral, polímeros e aditivos não tóxicos.

INDICAÇÃO

- Ideal para fixar placas cerâmicas até 80 cm x 80 cm em pisos e paredes externas e internas;
- Fachadas com cerâmicas maiores que 30 cm x 30 cm (600 cm²) até altura máxima de 3m;
- Fachadas cerâmicas até 20 cm x 20 cm com absorção de água de 3 a 6% altura máxima de 10 m.
- Contra indicação: Não é recomendada a aplicação em churrasqueira, lareira, estufa, frigorífico e sauna.

PREPARO DA BASE

 O emboço deverá estar bem aderido, sarrafeado, áspero e desempenado; sem presença de material pulverulento que atrapalhe a aderência da argamassa estando curado por um período mínimo de 14 dias, sem presença de umidade. A base deve estar em nível e as placas cerâmicas secas e limpas.

PREPARO DA MASSA



 Em um recipiente limpo (plástico de preferência), despeje o conteúdo do saco com 20 quilos de argamassa colante IBRAS, adicione 4 litros de água limpa e misture até obter uma massa uniforme sem a presença de grumos secos. Deixe descansar por um período de dez minutos, tempo este necessário para que ocorra a reação de seus

componentes químicos. Inicie a aplicação após remexer a mistura. Mexa ocasionalmente durante o uso, não adicionar mais água, para não haver perda de resistência.

 OBS.: Após o preparo deve ser utilizada no prazo máximo de 2 horas.

APLICAÇÃO



 Utilize uma desempenadeira denteada, primeiramente com o lado liso, estendendo a argamassa colante IBRAS por uma área de no máximo 1m² de preferência de baixo para cima fazendo com que o material penetre nas

irregularidades da base. Com o lado denteado da desempenadeira forme os sulcos e cordões na argamassa já aplicada no ângulo de 60 graus, retire o excesso e remisture à massa sem adicionar mais água.

- Aplique em base limpa, isenta de óleo, graxa, poeira, tinta, desmoldante, resto de molde ou qualquer tipo de impureza que possa impedir a boa aderência da argamassa colante IBRAS.
- Em revestimento com formato igual ou maior a 30 cm x 30 cm (900 cm²), locais de trafego intenso e áreas externas a argamassa deve ser aplicada no processo de dupla camada.
- A espessura da camada de argamassa deve ser mais ou menos 4 mm, após o assentamento da cerâmica.
- O tempo em aberto, varia de acordo com a absorção d'água do substrato. A secagem superficial da argamassa colante IBRAS pode ser mais rápida ou mais lenta, dependendo das condições do clima: calor ou frio, vento e umidade do ar.
- Proteja o revestimento da água da chuva por no mínimo 24 horas.
- Para melhorar a qualidade do rejuntamento, limpe as juntas impregnadas de argamassa ainda fresca. O rejuntamento deverá ser feito, após 72 horas do assentamento.
- OBS.: Aconselha-se limpar a superfície do revestimento sujo com argamassa, logo em seguida ao assentamento, com uma esponja ou pano úmido. As ferramentas devem ser lavadas com água imediatamente após o uso.
- ATENÇÃO: Proibido a aplicação na fachada em dias chuvosos.

MANUSEIO



 Produto à base de cimento; utilize luvas de borracha, máscara e óculos de proteção durante aplicação. Se ocorrer contato com a pele e os olhos durante o preparo ou manuseio, lave-os

imediatamente comágua abundante e procure um médico. Após o manuseio lave as mãos antes de comer e beber. Produto não inflamável, manter fora do alcance das crianças e animais.

CONSUMO

- 0 rendimento é de aproximadamente 4 a 5 Kg/m² utilizando desempenadeira 6 x 6 x 6 mm em cerâmicas até 20 cm x 20 cm.
- Cerâmicas acima de 30 cm x 30 cm usar processo de dupla camada, consumo aproximado de 7 a 8 kg / m².
- $\bullet \ Para \ \acute{a} reas \ externas, utilize \ desempena deir a \ 8 \ x \ 8 \ mm.$

ARMAZENAGEM



 As pilhas devem ser colocadas sobre estrados afastados da parede em local arejado e seco, sem contato direto com as paredes e não devem ultrapassar no máximo 20 sacos de altura.

EMBALAGEM

• Saco valvulado com 20 kg.

VALIDADE

• 180 dias após a data de fabricação, na embalagem original e respeitando as condições de armazenagem.