

PASTILHA DE VIDRO

ARGAMASSA ESPECIAL PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO SIMULTÂNEO



DADOS TÉCNICOS

Tempo em aberto	20 minutos
Resistência a compressão	12 MPa
Resistência a flexão	4 MPa
Deslizamento	0,8 mm
Permeabilidade	1,0 cm ³
Retenção de água	60 mm

UTILIZAÇÃO

- Ideal para assentar e rejuntar simultaneamente pastilha de vidro e porcelana em piso e parede interna, externa, fachada e piscina.
- Acabamento com textura lisinha contém antifungo e bactericida.
- Uso industrial, comercial e residencial.

SUPERFÍCIE

- Inicie o assentamento no mínimo após 14 dias do emboço aplicado devidamente sarrafeado ou desempenado. Em concreto após 28 dias.
- Remova a poeira, gordura, película ou qualquer resíduo que impeça a aderência da argamassa com a base.
- Nunca aplicar sob ação direta da chuva, sol e vento forte.
- Em piscina proteger com lona, no mínimo 4 dias, para impedir incidência do sol ou chuva; encher após 7 dias.

PREPARO DA MASSA



• Em um recipiente limpo, plástico de preferência, despeje o conteúdo do saco, acrescentando água limpa. Misture até obter uma massa pastosa e homogênea sem grumos secos. Deixe

em repouso durante dez minutos remisturando antes de usar;

- Utilize a massa no prazo máximo em 2 horas e 30 minutos;
- **OBS.: Não adicione mais água pois pode comprometer a eficácia do produto**

APLICAÇÃO



• Aplique a argamassa com o lado liso da desempenadeira, logo após, passe o lado denteado, forme cordões e sulcos, aplique nas placas pressionando sobre as juntas para o preenchimento completo utilizando uma desempenadeira de borracha e gabarito. Pressione as placas já rejuntadas sobre os cordões ainda úmidos e bata com martelo de borracha.

• Deixe camada de 3 mm a 5 mm de espessura de argamassa depois do assentamento das pastilhas.

• Evite deixar excesso da argamassa na placa de pastilha. Observe a aderência durante aplicação.

LIMPEZA

• Remova o papel após no mínimo 60 minutos do assentamento das pastilhas, quando estiver firme. Limpe com esponja úmida.

MANUSEIO



• Produto a base de cimento, evitar contato com água. Se ocorrer contato com a pele e os olhos durante o preparo ou manuseio, lave-os imediatamente com água abundante, não desaparecendo os sintomas, procurar o médico. Após o manuseio lave as mãos. Produto não inflamável e deve ser mantido fora do alcance das crianças e animais.


COMPOSIÇÃO

- Produto à base de cimento, carga mineral, pigmentos especiais, aditivos e polímeros não tóxicos.
- Todas as argamassas compostas com cimento estão sujeitas a liberação de cal, aflorando os sais solúveis de coloração esbranquiçadas, devido a umidade no interior das paredes.

RENDIMENTO

- Mais ou menos 6kg/m²

ARMAZENAGEM



• As pilhas devem ser colocadas sobre estrados afastados da parede em local arejado e seco, sem contato direto com as paredes e não devem ultrapassar no 1,5 metros de altura.

EMBALAGEM

- Saco plástico com 5 kg.

VALIDADE

- 18 meses após a data de fabricação, respeitando as condições de armazenagem.