

# REJUNTE PISCINA

**IMPERMEÁVEL**  
**RESISTENTE A AÇÃO DO CLORO**  
**ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES**



## DADOS TÉCNICOS

Retenção de água	40 a 53 mm
Resistência à flexão	≥ 28 Mpa
Resistência à compressão	≥ 6 Mpa
Permeabilidade	≤ 0,4 cm <sup>3</sup>
Varição dimensional	2,0 mm/m
Tipo II	

## UTILIZAÇÃO

- Especial para rejuntar piscina, tanques com profundidade e grandes espelhos d'água quimicamente tratados, para junta de 2 mm até 10 mm em área interna e externa;
- Pode ser usado em revestimento de porcelanato, cerâmica, pastilha de vidro, pocelana, bloco de vidro, mármore e granito com absorção de água acima de 0,3%, no piso e parede.
- Acabamento com textura lisinha e impermeável, não permitindo formação de fungos e algas.
- Não deve ser usado em área que será exposta ácido, solvente e nem como junta de dilatação estrutural ou movimentação.

## SUPERFÍCIE

- Inicie o rejuntamento no mínimo após três dias do assentamento das peças, pois é o tempo necessário para que diminua a umidade excessiva entre as pedras, o que pode provocar pontos de eflorescência.
- Remova a poeira, gordura ou qualquer resíduo que impeça a aderência do rejuntamento com a base.
- Nunca aplicar sob ação direta da chuva, sol e vento forte, as juntas devem ser molhadas antes da aplicação.
- Proteja o local com uma lona durante vinte e quatro horas após a aplicação.

## MISTURA



• Em um recipiente limpo, plástico de preferência, despeje o rejunte acrescentando 250ml de água para cada 1 kg de rejunte.

- Misture até obter uma massa pastosa e homogeneia sem grumos secos. Deixe em repouso durante dez minutos remisturando antes de usar,
- Utilize a massa no prazo máximo em 2 horas e 30 minutos.

**•OBS.: Não adicione mais água pois pode comprometer a eficácia do produto.**

## APLICAÇÃO



- Aplique o rejunte pressionando sobre as juntas, para o preenchimento completo utilizando uma desempenadeira de borracha ou espátula plástica. Aguardar cerca de 30 a 120 minutos, para dar acabamento sobre as juntas use uma esponja ou pano macio úmido, deslize sobre as juntas com movimentos rápidos e leves removendo o excesso de rejunte, para dar o acabamento final. Não caminhar sobre as juntas, após a aplicação do produto por 24 horas; encher a piscina com água, quatro dias após conclusão do rejuntamento.
- Atenção: Em cerâmicas rústicas ou porosas passe uma camada de cera incolor em pasta sem atingir a junta afim de melhor facilitar sua limpeza. Evite deixar este serviço de limpeza para o dia seguinte, pois a dificuldade de remoção do excesso de rejunte será maior devido à pigmentação que pode manchar superfícies porosas. Faça um teste antes da utilização ou consulte o fabricante.

## LIMPEZA

- Utilize uma esponja úmida e macia para realizar a limpeza, nunca utilize palha de aço ou ácidos.

## MANUSEIO



- Produto a base de cimento, evitar contato com água. Se ocorrer contato com a pele e os olhos durante o preparo ou manuseio, lave-os imediatamente com água abundante, não desaparecendo os sintomas, procurar o médico. Após o manuseio lave as mãos. Produto não inflamável e deve ser mantido fora do alcance das crianças e animais.


## COMPOSIÇÃO

- Produto á base de cimento, carga mineral, pigmentos especiais, aditivos e polímeros não tóxicos.
- Todas as argamassas compostas com cimento estão sujeitas a liberação de cal, aflorando os sais solúveis de coloração esbranquiçadas, devido o umidade no interior das paredes.

## RENDIMENTO

- Ver tabela de consumo

## ARMAZENAGEM



- As pilhas devem ser colocadas sobre estrados afastados da parede em local arejado e seco, sem contato direto com as paredes e não devem ultrapassar no 1,5 metros de altura.

## EMBALAGEM

- Saco plástico com 5 kg.

## VALIDADE

- 18 meses após a data de fabricação, respeitando as condições de armazenagem.